

سنتر فوم آلزینات به روش خشک کردن انجمادی - اتصال عرضی و کاربرد آن برای حذف رنگ از محلول های آبی

وحید جوانبخت*، مریم کنعانی

مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان، ایران، اصفهان

مشخصات مقاله

تاریخچه مقاله:

دریافت: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

دریافت پس از اصلاح: ۵ بهمن ۱۴۰۰

پذیرش نهایی: ۵ اسفند ۱۴۰۰

کلمات کلیدی:

جذب سطحی

آلزینات

متیلن بلو

سینتیک

ایزوترم

* عهده دار مکاتبات

javanbakht@jdeihe.ac.ir

چکیده

یکی از روش های مؤثر در تصفیه پساب های رنگی آلاینده محیط زیست، روش جذب سطحی می باشد. در این پژوهش جاذب فومی کلسیم آلزینات به روش خشک کردن انجمادی - ایجاد اتصال عرضی سنتز شد و جهت جداسازی رنگ متیلن بلو از محلول آبی مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی ساختار فوم تولیدشده، مشخصه یابی توسط آنالیزهای مختلف انجام گردید. علاوه بر آن سینتیک فرآیند، ایزوترم جذب، تاثیر پارامترهای مختلف از جمله غلظت رنگ (۱۰-۲ میلی گرم بر لیتر)، pH (۱۱-۳)، میزان تورم و احیای جاذب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جاذب فومی کلسیم آلزینات با مشخصات مورد نظر با موفقیت تهیه شد و فرآیند جذب رنگ متیلن بلو توسط جاذب از سینتیک جذب مرتبه دوم و ایزوترم جذب فروندلیچ پیروی می کند. میزان جذب متیلن بلو توسط جاذب سنتز شده برابر ۳/۸ میلی گرم بر گرم جاذب و بازدهی آن ۹۷٪ بود. همچنین افزایش pH اولیه و غلظت محلول رنگ، عملکرد فرآیند جذب را بهبود بخشید. این جاذب قابلیت احیاء داشته و پس از سه مرتبه احیاء همچنان میزان جذب قابل توجهی برای رنگ از خود نشان داد.

حقوق ناشر محفوظ است.

۱- مقدمه

رنگ‌ها از جمله مهمترین گروه از آلاینده‌های آب به شمار می‌روند که می‌توانند کیفیت منابع آبی را به طور چشمگیری کاهش دهند [۱]. آلاینده‌های رنگی تعادل اکوسیستم را بر هم زده و ممکن است بر فعالیت‌های فتوسنتزی در منابع آبی اثرگذار باشند، به این دلیل که مانع نفوذ نور به درون آب می‌شود. لذا با توجه به این مشکلات، حذف رنگ از اهمیت خاصی برخوردار است [۲-۴]. بسیاری از رنگ‌ها مولکول‌های پایداری هستند که در برابر تجزیه توسط نور، مواد شیمیایی، بیولوژیکی و عوامل دیگر مقاوم می‌باشند. ضمن آن‌که به دلیل منشأ سنتزی و حضور مولکول‌های پیچیده در ساختار رنگ‌ها، فرآیند تصفیه پساب‌های رنگی در برخی موارد با دشواری همراه خواهد بود. رنگ متیلن بلو یک ترکیب آروماتیک است که برای واکنش‌های اکسیداسیون و احیاء استفاده می‌شود و درمقابل عوامل کاهنده بی‌رنگ و درمقابل عوامل اکسیدکننده به رنگ آبی می‌باشد. این ترکیب وقتی در معرض نور قرار می‌گیرد، برانگیخته شده و تولید اکسیژن رادیکالی می‌کند.

در بین روش‌های مختلف حذف آلاینده‌های رنگی از محلول‌های آبی، جذب سطحی با توجه سهولت اجرا و تنوع جاذب‌های در دسترس، روش مناسبی می‌باشد [۵-۸]. از جمله جاذب‌های مناسب برای جذب رنگ‌ها، فوم‌های پلیمری بخصوص پلیمرهای سازگار با محیط زیست را می‌توان نام برد. آلژینات پلی ساکاریدی است که از جلبک دریایی قهوه‌ای استخراج شده و یکی از عوامل ژل‌ساز می‌باشد. آلژینات شامل خواصی مانند قوام‌دهندگی، تثبیت، تعلیق، پایدارسازی، و تشکیل فیلم می‌باشد [۸-۱۲]. سدیم آلژینات به عنوان یک پلیمر زیستی، در کاربردهای صنعتی مختلفی از جمله در پزشکی، نساجی، صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جذب سطحی یک فرآیند ترمودینامیکی است که در آن ترکیبات مختلف برای رسیدن به تعادل در حال رقابت هستند. برای انجام پدیده جذب سطحی سه مرحله مجزا باید اتفاق بیافتد: مولکول‌های جذب شونده باید از فاز توده‌ای محلول به سطح ذره جاذب انتقال یابند. در این عمل، مولکول‌های جذب شونده باید از فیلم حلالی که ذره جاذب را احاطه کرده‌است، عبور کنند. این مرحله به فرآیند نفوذ در فیلم معروف است. سپس مولکول‌های جذب شده باید درون تخلخل‌های جاذب انتقال یابند. این فرآیند

به عنوان نفوذ در تخلخل شناخته می‌شود. نهایتاً ذره باید به سطح جاذب جذب گردد.

سینتیک جذب برای تعیین مکانیزم کنترل فرآیندهای جذب سطحی مانند جذب در سطح، واکنش شیمیایی و یا مکانیزم‌های نفوذ استفاده می‌گردد [۱۳]. در مدل سینتیک مرتبه اول فرض بر این است که سرعت تغییرات جذب جسم حل شونده با زمان به طور مستقیم متناسب می‌باشد. این مدل به صورت معادله زیر می‌باشد:

$$\ln(q_{eq} - q) = \ln q_{eq} - \frac{K_1 t}{2.303} \quad (1)$$

q و q_{eq} ($mg\ g^{-1}$) به ترتیب مقدار جذب شده به ازای هر گرم جاذب در زمان t و در حالت تعادل k_1 ثابت سینتیک مرتبه اول (min^{-1}) هستند. با خطی بودن تغییرات، k_1 از شیب نمودار $\ln(q_{eq} - q)$ در مقابل t تعیین می‌شود. مدل دیگری که برای آنالیز سینتیک جذب وجود دارد مدل شبه مرتبه دوم است که بر این فرض استوار است که فرآیند جذب قابل کنترل به وسیله جذب شیمیایی است. فرم خطی سینتیک مرتبه دوم به صورت زیر بیان گردید:

$$\frac{t}{q} = \frac{1}{K_2 q_{eq}^2} + \frac{1}{q_{eq}} t \quad (2)$$

k_2 ثابت سینتیک مرتبه دوم ($g\ (mg.min)^{-1}$) است. q_{eq} و k_2 از شیب و نقطه عرض از مبدا نمودار تعیین می‌شوند. رابطه دیگر مدل الوویچ است که به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$q_t = \frac{\ln(\alpha\beta)}{\beta} + \frac{\ln(t)}{\beta} \quad (3)$$

در این رابطه β ثابت دفع و α سرعت جذب اولیه می‌باشد. مدل دیگر سینتیک جذب، مدل نفوذ درون ذره‌ای است که بیان ریاضی آن به صورت زیر است:

$$q_t = k_p t^{1/2} + C \quad (4)$$

که K_p ثابت سرعت نفوذ درون ذره ای برحسب $mg.gr^{-1/2}$ و C ثابت نفوذ درون ذره‌ای برحسب $mg.gr^{-1}$ تعریف می‌شود. با رسم q_t بر حسب $t^{1/2}$ مقادیر K_p و C بدست می‌آیند. ایزوترم‌های جذب، خواص جذبی و داده‌های تعادلی هستند که به توصیف چگونگی واکنش آلاینده‌ها با مواد جاذب می‌پردازند و در بهینه‌سازی تعیین مقدار مصرف جاذب نقش اساسی دارند. توزیع مولکول ماده مورد نظر بین فاز محلول و جاذب، معیاری از تعادل در فرآیند جذب است و عموماً توسط یک مدل ایزوترم جذب بیان می‌گردد. مدل‌های ایزوترم زیادی برای تحلیل داده‌های

سنتر فوم آلزینات به روش خشک کردن انجمادی- اتصال عرضی و کاربرد آن برای حذف رنگ از محلول های آبی

هدف از این پژوهش سنتز جاذب فومی کلسیم آلزینات به روش خشک کردن انجمادی- ایجاد اتصال عرضی و استفاده از آن جهت حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی می باشد. سینتیک، ایزوترم، تاثیر پارامترهای مختلف از جمله غلظت رنگ، pH، میزان تورم، احیا و استفاده مجدد جاذب بررسی شد.

۲- مواد و روش ها

۲-۱- مواد

مواد مورد استفاده در این پژوهش شامل سدیم آلزینات (سیگما الدریج^۴) به عنوان ماتریس فوم، اسید کلریدریک (سامچون^۵) و سدیم هیدروکسید (آرمان سینا^۶) جهت تنظیم pH محیط، و کلسیم کلرید (مرک^۷) جهت ایجاد اتصالات عرضی در ساختار فوم می باشد.

۲-۲- مشخصه یابی

برای بررسی ویژگی های سطحی و مورفولوژی از میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM مدل MIRA3 از کمپانی TESCAN استفاده شد. برای مشخص کردن گروه های عاملی، ساختار مولکولی و پیوندهای شیمیایی طیف سنجی مادون قرمز فوریه FTIR در محدوده $4000-600 \text{ cm}^{-1}$ از دستگاه AVATAR ساخت کمپانی Thermo استفاده شد. برای اندازه گیری ویژگی های سطح و تخلخل از آنالیز BET توسط دستگاه BELSORP-MINI II شرکت BEL استفاده شد. جهت تعیین غلظت محلول رنگی از اسپکتروفوتومتر مدل UV-2601 از کمپانی Rayleigh استفاده گردید.

۲-۲- روش انجام آزمایش

۲-۱- سنتر فوم کلسیم آلزینات

در این پژوهش، برای تهیه فوم کلسیم آلزینات، ابتدا درون یک بشر ۱۰۰ سی سی آب مقطر ریخته و نمک آلزینات به میزان ۴ درصد وزنی به آرامی به آن اضافه شد. در حین اضافه کردن آلزینات، محلول حاصل توسط همزن مکانیکی با دور ۱۲۰۰ rpm

تجربی و توصیف تعادل در جذب مانند فروندلیچ^۱، لانگمویر^۲، و تمکین^۳ وجود دارد. این مدل ها برای ارائه دیدگاهی راجع به مکانیسم جذب، خواص سطحی، و توصیف داده های تجربی جذب به کار می روند. ایزوترم فرندلیچ با فرض یک سطح ناهمگن با توزیع غیر یکنواختی از گرمای جذب در روی سطح بدست می آید. طبق مدل فروندلیچ فرایند جذب توسط معادله زیر تعریف می شود:

$$\text{Log}(q_{\text{eq}}) = \text{Log}(K_f) + \frac{1}{n} \text{Log}(C_{\text{eq}}) \quad (5)$$

که در آن K_f و n ثابت های ایزوترم فروندلیچ، C_{eq} غلظت تعادلی بر حسب mg/L و q_{eq} مقدار ترکیب جذب شده در حالت تعادل بر حسب mg.gr^{-1} است. از نمودار خطی $\text{log}(q_{\text{eq}})$ در مقابل $\text{log}(C_{\text{eq}})$ ، K_f و $\frac{1}{n}$ می توانند تعیین شوند $\frac{1}{n}$ بیانگر نوع ایزوترم است که اگر $\frac{1}{n} = 0$ باشد ایزوترم برگشت ناپذیر، $1 < \frac{1}{n} < \infty$ ایزوترم مطلوب و اگر $\frac{1}{n} > 1$ ایزوترم نامطلوب است.

ایزوترم لانگمویر شامل فرضیاتی است که از آن جمله جذب به صورت تک لایه ای، یکنواختی سطح و حذف اثرات متقابل مولکول های جذب شده را می توان نام برد. برای جذب تک لایه ای معادله لانگمویر به صورت زیر تعریف شد:

$$\frac{C_{\text{eq}}}{q_{\text{eq}}} = \frac{1}{K q_m} + \frac{C_{\text{eq}}}{q_m} \quad (6)$$

که q_{eq} (g.mg^{-1}) ظرفیت جذب تعادلی، C_{eq} (mg.L^{-1}) غلظت تعادلی، q_m و K پارامترهای لانگمویر به ترتیب مربوط به حداکثر ظرفیت جذب و انرژی همبستگی جذب می باشند. نموداری از $\frac{C_{\text{eq}}}{q_{\text{eq}}}$ بر حسب C_{eq} پارامترهای لانگمویر را بدست می دهد. مشخصه اساسی ایزوترم لانگمویر ثابت بدون بعدی به نام پارامتر تعادل، (R_L) است که توسط رابطه زیر تعریف می شود:

$$R_L = \frac{1}{1 + b C_0} \quad (7)$$

C_0 غلظت اولیه ترکیب است. R_L بیانگر نوع ایزوترم است. برای جذب مطلوب $0 < R_L < 1$ ، برای جذب نامطلوب $R_L < 0$ ، برای جذب خطی $R_L = 1$ و برای جذب غیر قابل برگشت $R_L = 0$ است. ایزوترم تمکین عموماً به شکل زیر استفاده می شود:

$$q_{\text{eq}} = \frac{RT}{b} \text{Ln}(A_T C_e) \quad (8)$$

که A_T (L/mg) و b (mol/J) ثابت های ایزوترم تمکین، R ثابت گازها (8.314 J/mol.K) و T دما (K) است [۱۴].

⁵ Samchun

⁶ Arman sina

⁷ Merk

¹ Freundlich

² Langmuir

³ Temkin

⁴ Sigma-Aideirich

$$\text{Degree of swelling} = \frac{(W_{\text{wet}} - W_{\text{dry}})}{W_{\text{dry}}} \times 100 \quad (9)$$

در این رابطه W_{wet} و W_{dry} به ترتیب وزن جاذب خشک اولیه و جاذب متورم در زمانهای مختلف می باشد.

۲-۲-۳- آزمایش سینتیک جذب

جهت بررسی سینتیک فرآیند جذب سطحی، از محلول مادر رنگ متیلن بلو با غلظت اولیه 1000 mg/L ، 50 سی سی محلول 5 mg/L تهیه و به آن 0.05 گرم جاذب کلسیم آلزینات اضافه شد و درون شیکر با سرعت چرخش 200 rpm و دمای 25 درجه سانتی گراد قرار داده شد و در زمانهای 5 ، 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 60 ، 80 ، 120 ، 240 و 1200 دقیقه با نمونه گیری از محلول، میزان غلظت رنگ باقی مانده به دست آمد و نمودار تغییرات غلظت بر حسب زمان رسم شد.


۲-۲-۴- آزمایش ایزوترم جذب

در این آزمایش از محلول مادر رنگ متیلن بلو با غلظت اولیه 1000 mg/L ، غلظت های 2 ، 4 ، 6 ، 8 و 10 mg/L ساخته شد و به میزان 20 سی سی از این محلولها درون ارلن ریخته و 0.02 گرم از جاذب آلزینات به آن اضافه شد. سپس ارلنها درون شیکر با سرعت چرخش 200 rpm و دمای 25 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت قرار گرفتند. پس از اتمام زمان تماس جاذب و محلول، جاذب ها از محلول جداسازی شد و میزان غلظت رنگ باقی مانده تعیین گردید. بدین ترتیب تغییرات ظرفیت جذب تعادلی نسبت به غلظت تعادلی محلول یعنی ایزوترم جذب به دست آمد.

۲-۲-۵- آزمایش تاثیر pH بر فرآیند جذب رنگ

در ابتدا 5 ارلن حاوی 20 سی سی محلول 10 mg/L رنگ تهیه و pH های هر یک از آنها در 3 ، 5 ، 7 ، 9 و 11 با استفاده از هیدروکلریک اسید 0.1 مولار و سدیم هیدروکسید 0.1 مولار تثبیت شد. سپس 0.02 گرم از جاذب آلزینات به آن اضافه شد و درون شیکر با سرعت چرخش 200 rpm و دمای 25 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت قرار گرفت. پس از اتمام فرآیند، میزان غلظت رنگ باقی مانده تعیین و نهایتاً میزان جذب رنگ رخ داده به دست آمد.

برای مدت 1 ساعت همزده و مخلوط گردید و نهایتاً به صورت یک ژل یکنواخت زرد رنگ تبدیل شد. پس از آن، ژل حاصل به روش خشک کن انجمادی، خشک و تبدیل به فوم شد، بدین ترتیب که ژل حاصل درون پتری دیش ریخته و به مدت 5 ساعت ابتدا تا دمای 80 - درجه سانتی گراد فریز شد و بعد از آن به مدت 24 ساعت داخل فریز درایر تحت خلاء قرار گرفت و فوم آلزینات سنتز گردید. برای ایجاد اتصالات عرضی و استحکام بخشی به فوم حاصل، محلول 5 درصد وزنی کلرید کلسیم استفاده شد. این فوم به مدت 4 ساعت درون محلول کلرید کلسیم قرار گرفت، سپس 5 مرتبه توسط آب مقطر شستشو داده شده و نهایتاً به مدت 24 ساعت درون آن در دمای 55 درجه سانتی گراد خشک و فوم کلسیم آلزینات تشکیل شد. یکی از کاربردیترین ویژگیهای آلزینات، توانایی آن در ایجاد اتصال عرضی در محلولهای آبی به وسیله مکانیسمی از طریق بخش کربوکسیلیک اسید آویزان با یون کلسیم و دیگر کاتیونهای دو ظرفیتی برای تشکیل شبکه سه بعدی میباشد. این مکانیسم ژلسازی به وسیله مدل "egg-box" توضیح داده می شود (شکل ۱) که در آن یک کاتیون دو ظرفیتی با 4 گروه COOH - واکنش می دهد و فوم کلسیم آلزینات تشکیل خواهد شد.



شکل ۱. مکانیسم پیشنهادی تشکیل فوم کلسیم آلزینات

۲-۲-۲- تست تورم

جهت بررسی میزان تورم جاذب کلسیم آلزینات، 0.02 گرم از آن در بشر حاوی مقداری آب مقطر قرار گرفت و میزان تغییرات وزن آن در زمانهای 5 ، 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 60 ، 80 ، 120 ، 240 و 1200 دقیقه بررسی شد و میزان جذب آب توسط جاذب محاسبه شد:

سنتر فوم آلزینات به روش خشک کردن انجمادی- اتصال عرضی و کاربرد آن برای حذف رنگ از محلول های آبی

باشد که علت آن می تواند ناشی از شرکت گروه های هیدروکسیل و کربوکسیلات آلزینات برای ایجاد اتصالات عرضی و در نتیجه کاهش پیوند هیدروژن بین گروه های عملکردی هیدروکسیل باشد. ارتعاش کششی نامتقارن یون کربوکسیلات به پیکهای پایین منتقل می شود، که این می تواند به دلیل جایگزینی یون های فلز کلسیم با یون های سدیم در آلزینات سدیم باشد.

در آنالیز BET اساس کار اندازه گیری تخلخل و سطح ویژه، بر پایه جذب سطحی می باشد. اگر شرایط به گونه ای باشد که در آن یک لایه کامل از مولکول جذب شونده روی سطح به وجود آید، با تعیین ضخامت متوسط یک مولکول، می توان سطحی که یک مولکول اشغال کرده است را به دست آورد و بنابراین می توان سطح کل نمونه را اندازه گیری کرد. نتایج حاصل از نمودارهای BET، ایزوترم جذب/دفع نیتروژن و BJH در شکل ۳ نشان می دهد که جذب کلسیم آلزینات سنتر شده به ترتیب دارای سطح ویژه، حجم کل منافذ، و میانگین قطر منافذ برابر $1/25 \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$ ، cm^3 و $0/06 \text{ g}^{-1}$ و 21 nm می باشد که آن را در گروه ساختارهای مزوپور قرار می دهد.

۲-۲-۶- آزمایش احیاء


در این آزمایش، محلول 5 mg/L متیلن بلو به میزان 50 سی سی درون ارلن ریخته و به آن $0/05$ گرم جاذب کلسیم آلزینات اضافه شد و درون شیکر با سرعت چرخش 200 rpm و دمای 25 درجه سانتی گراد قرار داده شد. پس از 2 ساعت، نمونه از محلول خارج و درون محلول اسید 1 HCl مولار به مدت 1 ساعت قرار داده شد. پس از احیای جاذب، با مقدار زیادی آب مقطر شستشو داده و دوباره درون محلول جدیدی از متیلن بلو با شرایط اولیه قرار داده شد و فرآیند جذب دوباره تکرار شد و در هر مرحله میزان جذب تعیین شد. این کار برای 4 مرتبه انجام شد و میزان قابلیت استفاده مجدد از جاذب مورد بررسی قرار گرفت.

۳- ارائه و تحلیل نتایج

۱-۳- نتایج شناسایی مواد

آنالیز FESEM برای شناسایی مورفولوژی جاذب سنتری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل (شکل ۱) نشان می دهد که فوم سنتر شده دارای تخلخل قابل توجه و دارای توزیع مناسب قطر حفرات می باشد که برای فرآیند جذب حائز اهمیت می باشد.

از آنالیز FTIR برای شناسایی گروه های عاملی استفاده شد که نتایج در شکل ۲ مشاهده می شود. نتایج مربوط به آنالیز سدیم آلزینات پیک پهنی در $3422/47 \text{ cm}^{-1}$ را نشان می دهد که مربوط به پیوندهای کششی O-H است. پیک $2926/26 \text{ cm}^{-1}$ نشان دهنده باند کششی گروه های C-H آلیفاتیک است و باندهای متقارن و نامتقارن گروه کربوکسیلات به ترتیب در پیک های $1417/29 \text{ cm}^{-1}$ و $1615/26 \text{ cm}^{-1}$ مشخص شده اند. پیک $1031/52 \text{ cm}^{-1}$ نیز مربوط به پیوند کششی C-O و پیک $621/46 \text{ cm}^{-1}$ نشان دهنده پیوند C-H می باشد. در نتایج مربوط به آنالیز فوم کلسیم آلزینات، پیک $3225/35 \text{ cm}^{-1}$ نشان دهنده وجود پیوند هیدروژنی و مربوط به گروه عاملی O-H می باشد. پیک های $1588/01 \text{ cm}^{-1}$ و $1412/79 \text{ cm}^{-1}$ به ترتیب مربوط به ارتعاشات کششی نامتقارن و متقارن گروه های کربوکسیل آزاد است. پیوند کششی C-O-C نیز با پیک $1016/20 \text{ cm}^{-1}$ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود پهنای ارتعاشات کششی O-H در کلسیم آلزینات باریک تر از سدیم آلزینات می




شکل ۳. طیف سنجی FTIR سدیم آلژینات و کلسیم آلژینات

۳-۲- آزمایشات جذب رنگ

۳-۲-۱- سینتیک

سینتیک به خواص فیزیکی و شیمیایی مواد بستگی دارد و یکی از پارامترهای مهم در فرآیند جذب سطحی می‌باشد. انطباق داده‌های تجربی سینتیک با مدل‌های شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، الوویچ و نفوذ درون ذره ای انجام شد. شکل ۵ نتایج حاصل مربوط به تغییرات غلظت و میزان جذب در زمان‌های مختلف و همچنین مدل‌سازی‌های مربوط را نشان می‌دهد و پارامترهای محاسبه شده برای هر یک از مدل‌ها نیز در جدول ۱ آمده است. از مقایسه شکل‌های رسم شده و ضرایب همبستگی به دست آمده به این نتیجه رسیدیم که مدل‌های مورد استفاده قادر هستند فرآیند جذب سطحی رنگ توسط جاذب فومی را به خوبی توصیف کنند ولی مدل شبه مرتبه دوم تطابق بیشتری با داده‌های تجربی فرآیند جذب دارند. همچنین مطالعات سینتیکی نشان می‌دهد که با افزایش زمان، سرعت جذب کاهش پیدا می‌کند تا جایی که به تعادل رسیده و تغییراتی در غلظت مشاهده نمی‌شود که در اینجا در زمان حدود ۸۰ دقیقه این پدیده دیده می‌شود. همچنین باتوجه به مدل نفوذ درون ذره ای می‌توان چنین بیان کرد که فرآیند در سه مرحله اتفاق می‌افتد: در مرحله اول نفوذ از بالک مایع به لایه مرزی مایع می‌باشد. مرحله دوم نفوذ رنگ مربوط به جذب در فیلم اطراف جاذب می‌باشد و مرحله سوم هم، مرحله اشباع جاذب و تعادل جذب می‌باشد.



شکل ۲. نتایج FESEM فوم جاذب کلسیم آلژینات

سنتر فوم آلزینات به روش خشک کردن انجمادی- اتصال عرضی و کاربرد آن برای حذف رنگ از محلول های آبی

جدول ۱. پارامترهای محاسبه شده برای هریک از مدل های سینتیکی شبه درجه اول، شبه درجه دوم، الوویچ و نفوذ درون ذره ای




سینتیک شبه مرتبه دوم			سینتیک شبه مرتبه اول		
K	q _e	R ²	K	q _e	R ²
۰/۰۰۷۳	۰/۵۸۴۸	۰/۹۹۸۰	۰/۱۳۶۹	۱/۲۴۲۳	۰/۸۹۵۸
الوویچ			نفوذ درون ذره ای		
α	β	R ²	K ₁	K ₂	K ₃
۰/۵۷۱۶	۴/۷۰۸۰	۰/۹۰۵۹	۰/۲۹۹۸	۰/۰۷۰۷	۰/۰۰۰۰

۳-۲-۲- ایزوترم


ایزوترم های جذب نمودارهایی هستند که رابطه بین میزان جذب تعادلی (q_e) و غلظت تعادلی ماده جذب شدنی باقیمانده در محلول (C_e) را در یک دمای مشخص ثابت نشان می دهند که می توانند توسط برخی مدل های ایزوترم توصیف گردند. زمان رسیدن به تعادل جذب (جایی که غلظت ماده جذب شونده در محلول دیگر تغییر نکند) را می توان از طریق یک آزمایش اولیه سینتیک جذب، تعیین کرد. جهت انجام آزمایشات جذب، سعی می شود زمان اعمال شده بیش از زمان تعادلی بدست آمده از آزمایشات سینتیکی باشد. تعادل فرآیند جذب، توسط انطباق داده های آزمایشگاهی با مدل های لانگمیر، فروندلیچ و تمکین انجام شد. نتایج بدست آمده در شکل ۶ و جدول ۲ نشان می دهند که در تمامی موارد، با توجه به تطبیق های انجام شده، داده های آزمایشگاهی هماهنگی قابل قبولی با مدل های فروندلیچ و تمکین دارند ولی در عین حال مدل تمکین انطباق بیشتری نسبت به سایر مدل ها نشان می دهد.

جدول ۲. نتایج تطبیق داده های ایزوترم حاصل از آزمایشات با فرم خطی شده مدل های مورد استفاده لانگمیر، فروندلیچ و تمکین


فروندلیچ		
K	n	R ²
۰/۷۰۹۴	۱/۲۴۳۴	۰/۹۱۹۷
لانگمیر		
K	q _m	R ²
۰/۱۳۴۳	۶/۱۲۷۴	۰/۶۵۸۴
تمکین		
K	β	R ²
۱/۷۵۳۵	۱/۱۳۲۵	۰/۹۶۸۳



شکل ۴. نمودارهای BET، ایزوترم جذب/دفع نیتروژن و BJH مربوط به کلسیم آلزینات




شکل ۵. تغییرات (الف) غلظت و (ب) ظرفیت جذب در زمان های مختلف و مدلسازی های مربوط به مدل های سینتیکی (ج) شبه درجه اول، (د) شبه درجه دوم، (و) الویج و (ه) نفوذ درون ذره ای



شکل ۶. (الف) ایزوترم تعادلی جذب رنگ از محلول با غلظت های اولیه مختلف، و انطباق داده های ایزوترم حاصل توسط مدل های ایزوترم (الف) فرندلیچ، (ب) لانگمویر و (ج) تمکین

سنتر فوم آلزینات به روش خشک کردن انجمادی- اتصال عرضی و کاربرد آن برای حذف رنگ از محلول های آبی


۳-۲-۳- اثر pH بر جذب رنگ



شکل ۸. نمودار اثر غلظت اولیه محلول رنگ بر ظرفیت جذب

۳-۲-۵- نتیجه تست تورم

همانطور که در شکل ۹ مشخص است با افزایش زمان میزان تورم مهره ها افزایش یافته تا اینکه پس از مدت زمان مشخصی این مقدار ثابت شده است. نتایج نشان دهنده جذب مقدار قابل توجهی از آب است که ساختار هیدروژلی فوم سنتز شده را تایید می نماید.



شکل ۹. نمودار تورم فوم در زمانهای مختلف


۳-۲-۶- نتیجه تست احیاء

شکل ۱۰ نشان دهنده احیاء جاذب و استفاده مجدد از آن در فرآیند جذب رنگ می باشد. همانطور که در شکل قابل مشاهده است پس از ۳ مرتبه احیاء و استفاده مجدد از جاذب ها مشخص شد که جاذب فومی کلسیم آلزینات ظرفیت جذب قابل قبولی را همچنان نشان می دهند و این نشان دهنده این است که از این جاذب ها می توان در عملیات های مکرر جذب رنگ استفاده کرد.

pH به عنوان یکی از پارامتر مؤثر بر جذب، برخواص شیمیایی محلول فلزی، فعالیت گروه های عاملی در جاذب و رقابت های یونی مؤثر است. همان طور که در شکل ۷ مشاهده می شود با افزایش pH اولیه محلول رنگی، میزان جذب نیز افزایش می یابد. سایت های سطحی جذب رنگ کاتیونی متیلن بلو واقع بر جاذب و نیز ویژگی های شیمیایی محلول آبی، در تأثیر pH بر جذب دخیل هستند. pH با تغییر حالت رنگ در محلول، در میزان جذب آن توسط جاذب مؤثر است. در pH پایین لیگندهای سطح جاذب با یون های هیدرونیوم (H_3O^+) پیوند برقرار کرده و در اثر نیروهای دافعه ایجاد شده، اجازه نزدیکی مولکولهای مثبت کاتیونی رنگ به جاذب را نمی دهند. به عبارت دیگر در pH پایین به دلیل غلظت بالای پروتون ها و در نتیجه پروتون دار شدن سایت های پیوندی، میزان بار منفی بر روی این سایت ها کاهش می یابد و لذا سبب کاهش یا جلوگیری از پیوند یافتن مولکولهای مثبت کاتیونی رنگ می گردد. هنگامی که pH افزایش می یابد، بیشتر لیگاندها رهایی یافته و بار منفی آن ها موجب جذب رنگ بر سطح جاذب می شود.


۳-۲-۴- اثر غلظت اولیه بر ظرفیت جذب

شکل ۸ نشان دهنده تاثیر غلظت اولیه بر ظرفیت جذب کلسیم آلزینات فومی می باشد. همانطور که در شکل مشخص است با افزایش غلظت، ظرفیت جذب نیز افزایش یافته است زیرا با افزایش غلظت، نیروی محرکه مربوط به انتقال جرم افزایش می یابد و در نتیجه میزان رنگ بیشتری را می تواند به سطح جاذب منتقل کند و همین امر باعث افزایش ظرفیت جذب می گردد.



شکل ۷. تأثیر pH اولیه محلول بر ظرفیت جذب

- [3] M. Mohammadian, et. al. (2021) "Photo-assisted advanced oxidation processes for efficient removal of anionic and cationic dyes using Bentonite/TiO₂ nano-photocatalyst immobilized with silver nanoparticles". *Journal of Molecular Structure*. 1239. 130496.
- [4] Z. Hamami, et. al. (2021) "Biosynthesis of copper oxide nanoparticles using biomass, peel, and extract polysaccharides of *S. Tuberosum* for ultrasound-assisted adsorption of azo direct red 80 contaminants. *Ceramics International*, 47(17). 24170-24181.
- [5] Z. Vaez, et. al. (2020) "Synthesis, characterization and photocatalytic activity of ZSM-5/ZnO nanocomposite modified by Ag nanoparticles for methyl orange degradation. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*. 388. 112064.
- [6] R. Nowruzi, et. al. (2020) "Synthesis of a chitosan/polyvinyl alcohol/activate carbon biocomposite for removal of hexavalent chromium from aqueous solution. *International journal of biological macromolecules*. 147. 209-216.
- [7] Mahmoodi, M. et. al. (2021) "Fabrication of Zn-based magnetic zeolitic imidazolate framework bionanocomposite using basil seed mucilage for removal of azo cationic and anionic dyes from aqueous solution. *International Journal of Biological Macromolecules*. 167. 1076-1090.
- [8] N. Marsiezade, et. al. (2021) "Novel hollow beads of carboxymethyl cellulose/ZSM-5/ZIF-8 for dye removal from aqueous solution in batch and continuous fixed bed systems. *International Journal of Biological Macromolecules*. 162. 1140-1152.
- [9] J. Kazemi, et. al. (2021) "Alginate beads impregnated with magnetic Chitosan@ Zeolite nanocomposite for cationic methylene blue dye removal from aqueous solution. *International journal of biological macromolecules*. 154. 1426-1437.
- [10] K. Badvi, et. al. (2021) "Enhanced photocatalytic degradation of dye contaminants with TiO₂ immobilized on ZSM-5 zeolite modified with nickel nanoparticles. *Journal of Cleaner Production*. 280(2).
- [11] V.K. Gupta, et al., (2020) "Sequestration of toxic congo red dye from aqueous solution using ecofriendly guar gum/activated carbon nanocomposite. *International journal of biological macromolecules*. 158. 1310-1318.
- [12] R. Aravindhnan, et. al. (2007) "Equilibrium and thermodynamic studies on the removal of basic black dye using calcium alginate beads. *Colloids and Surfaces A*. 299.232-238.



شکل ۱۰. نمودار نتایج آزمون احیاء جاذب و استفاده مجدد

۴- نتیجه گیری

در این مطالعه جاذب فومی کلسیم آلژینات به روش خشک کردن انجمادی-اتصال عرضی سنتز و جهت حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی استفاده شد. جهت بررسی مورفولوژی و ساختار جاذب از آنالیز FESEM، برای بررسی گروه های عاملی از آنالیز FTIR، و در نهایت از آنالیز BET برای اندازه گیری سطح ویژه جاذب استفاده شد. سینتیک، ایزوترم، تاثیر پارامترهای مختلف از جمله غلظت رنگ، pH، میزان تورم و احیای جاذب بررسی شد. نتایج نشان داد که سنتز بصورت موفق آمیزی انجام شد و جذب رنگ متیلن بلو توسط جاذب کلسیم آلژینات از سینتیک مرتبه دوم پیروی می کند و همچنین ایزوترم جذب تابع معادله فروندلیچ بود. میزان تورم قابل توجه جاذبها نیز در ابتدا با افزایش زمان بیشتر شد و پس از مدت زمان ۸۰ دقیقه به اشباع رسید. این جاذبها قابلیت احیاء داشته و پس از ۳ مرتبه احیاء همچنان میزان جذب آنها قابل توجه بود.

منابع:

- [1] S. Rezaei, et al. (2021) "Optimization by Response Surface Methodology of the Adsorption of Anionic Dye on Superparamagnetic Clay/Maghemite Nanocomposite". *Russian Journal of Applied Chemistry*. 94(4). 533-548.
- [2] M. Sadeghi, et. al. (2021) "Photocatalytic and photo-fenton processes by magnetic nanophotocatalysts for efficient dye removal". *J Mater Sci: Mater Electron*, 32. 5065-5081.

- [13] K. Kadirvelu, et. al. (2003) "Utilization of various agricultural wastes for activated carbon preparation and application for the removal of dyes and metal ions from aqueous solutions. *Bioresource technology*. 87(1). 129-132.
- [14] A. Lopez , et al. (2021) "Ozonation of azo dye in a semi-batch reactor: A determination of the molecular and radical contribution. *Chemosphere*. 66. 2120-2126.

Preparation of alginate foam via freeze-drying and post-cross-linking method and its application for dye removal from aqueous solution

Vahid Javanbakht*, Mayam Kanani

ACECR Institute of Higher Education (Isfahan Branch), Isfahan, Iran

ABSTRACT

Adsorption is as an effective method for treatment of dyed wastewater contaminant the aqueous environments. In this study, an alginate-based foam adsorbent was prepared via freeze-drying and post-cross-linking method and then used to remove methylene blue dye from aqueous solutions. Characterization using different analyzes, kinetics, isotherm, swelling, and regeneration experiments, and the parameters affecting the dye adsorption process such as dye concentration (2-10 mg/L), pH (3-11) were investigated. The findings obtained from the adsorption process indicated that the adsorption of methylene blue using synthetic adsorbents has good conformity with conventional kinetic and isotherm models and the kinetics and isotherm are adjusted with the pseudo-second-order and the Freundlich models, respectively. The adsorption capacity of methylene blue was 3.80 mg/g with 97% removal efficiency for alginate-based foam. With the increase in initial solution pH and dye concentration, better adsorption performance was observed. The prepared adsorbent presented remarkable chemical stability and was readily recyclable after three reuse cycles.

All right reserved.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: September 21, 2021

Received in revised form: January 28, 2022

Accepted: February 24, 2022

Key words:

Adsorption

Alginate

Methylene blue

Kinetics

Isotherm

* Corresponding author
javanbakht@jdeihe.ac.ir
