

ساخت لایه‌های نازک غشایی کوپلیمر پلی‌آمید-پلی‌اتر روی پایه‌های نانوکامپوزیتی سرامیکی و ارزیابی عملکرد آنها در جداسازی CO₂ از N₂ و CH₄

یاسر بیات^۱، علی‌اکبر بابالو^{۲*}، رضا علیزاده^۳

۱. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز- مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار (ybsh65@gmail.com)

۲. استاد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز- مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار (a.babaluo@sut.ac.ir)

۳. استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز- مرکز تحقیقات محیط زیست (a.alizadeh@sut.ac.ir)

چکیده

در این تحقیق، ابتدا لایه‌های نازک غشایی از جنس کوپلیمر پلی‌آمید-پلی‌اتر روی پایه‌های سرامیکی نانوکامپوزیتی کشیده شد. سپس عملکرد این غشاها برای جداسازی CO₂ از CH₄ و N₂ مورد ارزیابی قرار گرفت. برای جداسازی CO₂ از CH₄ میزان انتخابگری غشا در فشارهای کمتر از ۳٫۵bar بسیار بالا و در فشارهای بالاتر بین ۲۵-۲۰ به دست آمد. همچنین انتخابگری این غشاها برای جداسازی CO₂ از N₂ در کل محدوده فشار مورد آزمون (۱-۹bar) بسیار بالا بود. علاوه بر این، با توجه به نازک بودن لایه‌های غشایی ساخته شده، عبوردهی غشاها حاصل در نوع خود بسیار مناسب (تقریباً ۵GPU) برای CO₂ بوده طوریکه این غشاها می‌توانند به عنوان گزینه‌ای مناسب برای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی (گازطبیعی) در صنعت گاز کشور مطرح شوند.

حقوق ناشر محفوظ است.

مشخصات مقاله

تاریخچه مقاله:

دریافت: ۲۰ اسفند ۹۰

دریافت پس از اصلاح: ۲۵ تیر ۹۱

پذیرش نهایی: ۳۰ تیر ۹۱

کلمات کلیدی:

غشاها، هیبریدی

کوپلیمر پلی‌آمید-پلی‌اتر

پایه‌های سرامیکی اصلاح شده

جداسازی گازها

* عهده‌دار مکاتبات

۱- مقدمه

وجود منابع عظیم گاز در کشور و نقش رو به رشد آن در فرایندهای مختلف مانند تولید برق، انرژی حرارتی و سوخت باعث توجه مضاعف به این ماده می‌گردد. از سوی دیگر صادرات این ماده و میعانات همراه آن نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. گاز طبیعی شامل ناخالصی‌هایی نظیر CO_2 و H_2S است که به دلایل متعدد باید قبل از مصرف، جدا شوند. در حالت کلی حذف گازهای اسیدی به دلایل متنوعی انجام می‌شود که کاهش حجم برای انتقال در خط لوله، کاهش خوردگی موقع انتقال و توزیع گاز، اثرات زیست محیطی و تاثیر نامطلوب بر سلامت انسان از جمله اساسی‌ترین دلایل حذف گازهای اسیدی محسوب می‌شوند [۱-۳].

با توجه به ضرورت حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی، روش‌های مختلفی برای این منظور وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: تبدیل شیمیایی به ترکیبات دیگر، جذب سطحی روی جامد، متراکم کردن، روش‌های بیولوژیکی، جذب به وسیله حلال مایع و فناوری نوین غشایی [۱، ۴، ۵].

نظر به اینکه استفاده از غشاها علیرغم نداشتن معایب و محدودیت‌های روش‌های دیگر، مزایای خاص خود نظیر کوچک‌تر بودن سیستم‌های غشایی، مصرف انرژی کمتر، هزینه‌های عملیاتی، نصب و سرمایه‌گذاری پایین، توانایی جداسازی همزمان CO_2 ، H_2S و H_2O [۱] و غیره را دارند، لذا اخیراً برای جداسازی گازها، فرایندی متداول به حساب می‌آیند [۶]. غشاها را می‌توان براساس جنس به دو گروه آلی و غیر آلی دسته‌بندی نمود که هر گروه مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارد. امروزه با ترکیب نمودن غشاهای آلی و غیرآلی، نسل جدیدی از غشاها تحت عنوان غشاهای «هیبریدی» متولد شده‌اند که مزایای غشاهای آلی و غیرآلی را به طور همزمان دارا هستند [۱، ۳]. از جمله غشاهایی که تا کنون برای شیرین‌سازی گاز طبیعی استفاده شده‌اند می‌توان به غشاهای پلی فسفازین، غشاهای پلی اتر اورتان اوره و پلی اتر اورتان، غشاهای سلولوز استات، غشاهای ساخته شده از PDMS و PTMSP، غشاهای PVDF و غشاهای پلی اتر بلاک آمید اشاره کرد [۱، ۲، ۵، ۷-۹]. از میان این غشاها، غشاهای PEBA جایگاه ویژه‌ای را در شیرین‌سازی جریان‌های گازی به خود اختصاص داده‌اند. این نوع غشاها با نام تجاری PEBAX استفاده می‌شوند و ضمن انتخاب‌پذیری بسیار بالا و مقاومت بسیار زیاد در مقابل مواد شیمیایی، شار عبوری مناسبی را نیز از خود نشان می‌دهند و همین امر

موقعیت PEBA را در نمودار Trade-off مناسب کرده و کارایی آن را در حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی بیشتر نمایان می‌کند [۱، ۵، ۹]. قابلیت بالای غشای PEBA سبب شده است که امروزه این نوع غشاها در دنیا مورد توجه ویژه در جداسازی گازهای اسیدی قرار بگیرند. این در حالی است که کارهای صورت گرفته تا کنون، بیشتر بر روی پایه‌های پلیمری بوده و توجه کمتری به پایه‌های غیرآلی شده است. لذا با توجه به توانایی پایه‌های غیرآلی اصلاح شده و با تکیه بر عبوردهی بالای آن‌ها، تمرکز و تحقیق در این زمینه می‌تواند در جداسازی گازهای اسیدی بسیار مفید واقع شده و دستاوردهای قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

با توجه به تجربیات تیم پژوهشی این مقاله در مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتی سهند که برای اولین بار در کشور از پایه‌های سرامیکی نانو ساختار برای ساخت غشاهای هیبریدی استفاده کردند، اخفش و همکاران، کوپلیمر PEBA با غلظت بالای محلول پوشش‌دهی را روی پایه‌های سرامیکی کشیده و عملکرد غشای حاصل را در جداسازی CO_2 از N_2 مورد ارزیابی قرار دادند [۴، ۵]. در این تحقیق نیز از غشای PEBA بر روی پایه سرامیکی اصلاح شده به منظور جداسازی گازهای اسیدی استفاده شده است. با این تفاوت که در کار حاضر از غلظتهای پایین محلول پلیمری برای کشیدن لایه انتخاب‌گر روی پایه سرامیکی اصلاح شده استفاده شده و تلاش شده است تا با تشکیل لایه‌های غشایی به مراتب نازک‌تر کوپلیمر PEBA بتوان کارایی بالاتری از این غشاها گرفت. عملکرد غشاهای ساخته شده در جداسازی کربن‌دی‌اکسید از متان و نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

۲- تجربی

۲-۱- ساخت پایه‌های سرامیکی اصلاح شده

نانوکامپوزیتی

پایه نگهدارنده غشایی از جنس آلفا-آلومینا با استفاده از روش قالب‌ریزی ژل ساخته شد. سطح این پایه با استفاده از نانو کامپوزیت TiO_2 -Boehmite-Silica (TBS) اصلاح گردید. پودرهای TiO_2 و Boehmite به صورت تجاری تامین و پودر نانومتری سیلیکا با استفاده از روش سل-ژل رسوبی سنتز شد [۱۰].

لایه نانوکامپوزیتی TBS به عنوان لایه اصلاح کننده با استفاده از روش غوطه‌ورسازی کنترل شده، روی پایه آلفا-

اکسید و نیتروژن نسبت به همدیگر محاسبه می‌شود (رابطه (۲) [۱۰].

$$\alpha_{\frac{CO_2}{CH_4}} = \frac{\bar{P}_{CO_2}}{\bar{P}_{CH_4}} = \frac{J_{CO_2}}{J_{CH_4}}$$

یا


$$\alpha_{CO_2/N_2} = \frac{\bar{P}_{CO_2}}{\bar{P}_{N_2}} = \frac{J_{CO_2}}{J_{N_2}}$$

۳- ارائه نتایج و تحلیل یافته‌ها

۳-۱- غشای هیبریدی PEBA روی پایه سرامیکی نانوکامپوزیتی

لایه رویی پلیمری انتخاب‌پذیر غشای هیبریدی چند لایه، با روش غوطه‌ورسازی کنترل شده بر روی پایه سرامیکی اصلاح شده کشیده شد. نمونه‌ای از این پایه‌ها همراه با تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی^{۳۶} (SEM) از ریزساختار آنها در شکل ۱ نشان داده شده است (قطر: حدود ۱۲mm، طول: حدود ۷۰mm و ضخامت: حدود ۳/۲mm).

مورفولوژی سطح غشای هیبریدی ساخته شده بر روی پایه‌های نانوکامپوزیتی سرامیکی با استفاده از تصاویر SEM بررسی شده است. تصاویر ارائه شده با دو بزرگ‌نمایی مختلف در شکل ۲ نشان می‌دهند که حتی در مقیاس میکروسکوپی نیز هیچ‌گونه ترک یا نقصی در ریزساختار غشا وجود ندارد.



شکل (۱) پایه سرامیکی اصلاح شده نانوکامپوزیتی

آلومینایی کشیده شد تا پایه اصلاح شده با سطحی صاف و عاری از هرگونه ناهمواری، حاصل شده و در شکل‌گیری لایه غشایی بدون نقص نقش موثری ایفا نماید.

۳-۲- ساخت لایه‌های نازک غشایی PEBA روی پایه‌های سرامیکی نانوکامپوزیتی


پس از ساخت پایه‌های سرامیکی و اصلاح آنها، کوپلیمر پلی‌اترپلاک‌آمید (PEBA) به عنوان لایه انتخاب‌گر پلیمری به کار گرفته شد. برای تهیه محلول پلیمری پوشش‌دهی، فرمیک اسید و ۲-پروپانول (خریداری شده از شرکت Merck) با نسبت معین و با غلظت ۴ درصد وزنی PEBA به کار برده شد. محلول پوشش‌دهی در یک بالن به همراه رفلکس توسط همزن مغناطیسی هم‌زده و آماده شد. برای پوشش‌دهی لایه رویی انتخاب‌گر غشایی نیز از روش غوطه‌ورسازی با کنترل کننده دیجیتال استفاده شد و پوشش‌دهی با سرعت ۶۰ میلی‌متر بر دقیقه انجام گرفت. در انتها نیز غشای ساخته شده به منظور تبخیر حلال به مدت ۳۰ دقیقه در آون و در دمای ۶۰-۷۰ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد.

۳-۲- آزمایش‌های عبوردهی گاز

آزمایشات عبوردهی گازها در یک مدول لوله‌ای با سطح موثر ۱۷cm² برای گازهای خالص نیتروژن، متان و کربن‌دی-اکسید انجام شده‌اند. فشار جریان بالادست (عبورکرده یا خوراک) در محدوده ۹-۱ bar متغیر بوده و فشار جریان پایین‌دست (عبورکرده) همواره اتمسفریک نگه داشته شده است. دبی جریان عبور کرده از غشا با استفاده از یک فلومتر حبابی اندازه‌گیری شد. عبوردهی^{۳۵} جزء A از غشا توسط رابطه (۱) محاسبه می‌شود [۱۱]:


$$\bar{P}_A = \left(\frac{J_A}{\Delta P} \right) \quad (1)$$

که در این رابطه: J_A شار عبوری جزء A از غشا، \bar{P}_A عبوردهی جزء A و ΔP اختلاف فشار در دو طرف غشا است. واحد متداول برای عبوردهی GPU است که ۱ GPU معادل $10^{-6} \text{ cm}^3(\text{STP})/(\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{cmHg})$ می‌باشد. انتخاب‌گری غشاها در حالت ایده‌آل (α) از نسبت عبوردهی گازهای خالص کربن‌دی‌اکسید و متان یا کربن‌دی-





شکل (۳) نمودار عبوردهی گازهای CO₂ و CH₄ از غشای هیبریدی PEBA روی پایه سرامیکی اصلاح شده با نانوکامپوزیت TBS

با کمی دقت در نمودار عبوردهی گازهای خالص CO₂ و CH₄ مشاهده می‌شود که در محدوده فشار ۳/۵-۹ bar، عبوردهی CO₂ ابتدا کمی افزایش یافته و سپس به مقدار قبلی نزول کرده و در ادامه میل به ثابت شدن دارد، این در حالیست که عبوردهی CH₄ ثابت بوده و در این محدوده فشار تغییری نمی‌کند. بدیهی است که این تغییرات روی انتخابگری غشا موثر بوده و نقطه بیشینه‌ای را در نمودار انتخابگری بر حسب فشار (شکل ۴) ایجاد می‌کند. افزایش انتخابگری تا فشار ۶ bar را می‌توان به افزایش حلالیت CO₂ در غشا نسبت داد، البته این نکته نیز حائز اهمیت است که مولکول‌های کروی CH₄ نیز می‌توانند با بالا رفتن فشار از میان زنجیره‌های کوپلیمر PEBA عبور نمایند و همین دلیل کاهش انتخابگری غشا بعد از فشار ۶ bar است. به عبارت دیگر در فشارهای کمتر از ۶ bar، اثر افزایش فشار بر حلالیت CO₂ در غشا بیش از اثر آن بر عبور اجباری CH₄ بوده و انتخابگری افزایش می‌یابد، درحالیکه در فشارهای بالاتر این اثر معکوس شده و کاهش در انتخابگری را منجر می‌شود. با بالاتر رفتن فشار، این دو اثر تعدیل شده و در نتیجه، انتخابگری، میل به ثابت شدن به خود می‌گیرد.



شکل (۴) نمودار انتخابگری ایده‌آل غشای هیبریدی PEBA روی پایه سرامیکی اصلاح شده با نانوکامپوزیت TBS برای گاز خالص CO₂ نسبت به گاز خالص CH₄



شکل (۲) تصویر SEM لایه نازک انتخاب‌گر PEBA روی پایه سرامیکی (الف) سطح مقطع (ب) سطح رویی

۲-۳- عملکرد غشای هیبریدی نانوساختار در جداسازی گازها

پایه‌های نانوکامپوزیتی سرامیکی اصلاح شده، با محلول پوشش‌دهی با غلظت ۴ درصد وزنی PEBA به روش غوطه-ورسازی پوشش داده شده و میزان عبوردهی گازهای CH₄، N₂ و CO₂ برای غشای هیبریدی حاصل با قرار دادن آنها در مدول غشایی در محدوده فشار ۹-۱ bar اندازه‌گیری شد.

۳-۲-۱- جداسازی CO₂ از CH₄

همانطور که در شکل ۳ نشان داده شده است، عبوردهی غشای ساخته شده برای متان در محدوده فشار ۳/۵-۱ bar صفر بوده و غشا در این محدوده، متان را از خود عبود نداده است، درحالیکه، عبوردهی غشا برای CO₂ در حدود ۵ GPU می‌باشد. لذا غشای هیبریدی ساخته شده در محدوده فشار ۱-۳/۵ bar دارای انتخاب‌پذیری بینهایت برای CO₂ نسبت به CH₄ است. این در حالیست که در فشارهای بالاتر نیز عبوردهی متان بسیار پایین (در حد ۰/۲ GPU) و عبوردهی CO₂ در همان محدوده ۵ GPU بوده و انتخابگری غشا در این فشارها نیز در حدود ۲۵-۲۰ می‌باشد.

غشا را به عنوان گزینه‌ای مناسب در جداسازی گازهای اسیدی از جریان‌های گازی (گاز طبیعی) به صنعت گاز کشور معرفی نماید. از طرفی عبوردهی بالای این غشاها برای گازهای اسیدی می‌تواند زمینه را برای تجاری سازی آنها در صنعت گاز کشور فراهم نماید.

تشکر و قدردانی


نویسندگان بر خود لازم می‌دانند تا نهایت تشکر و قدردانی را از شرکت ملی گاز ایران جهت حمایت مالی این تحقیق به جا آورند. همچنین از دانشگاه صنعتی سهند، خصوصا مرکز تحقیقات مواد نانوساختار آن دانشگاه نهایت تشکر و امتنان به عمل می‌آید.

مراجع

- [1] یاسر بیات، (۱۳۹۰)، «بهبودسازی شرایط ساخت غشاهای هیبریدی PEBA بر روی پایه‌های نانوکامپوزیتی سرامیکی برای حذف H₂S»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سهند.
- [2] J. Orme, and F. Stewart (2005) "Mixed Gas Hydrogen Sulfide Permeability and Separation Using Supported Polyphosphazene Membranes", *Journal of Membrane Science*, 253, 243-249.
- [3] I. Blume, and I. Pinnau (1990) *Composite membrane, Method of preparation and use*, US Patent 4963165.
- [4] معصومه اخفش اردستانی، (۱۳۸۸)، «ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای هیبریدی کopolymer پلی‌آمید- پلی‌اتر روی پایه‌های نانوساختار سرامیکی در جداسازی گازهای CO₂ و N₂»، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، دوره اول، شماره ۲ (۱۳۸۸)، صفحه ۶۷ تا ۷۸.
- [5] M. Akhflash Ardestani, A.A. Babaluo, M. Peyravi, M.K. RazaviAghjeh, and E. Jannatdoost (2010) "Fabrication of PEBA/ceramic nanocomposite membranes in gas sweetening", *Journal of Desalination*, 250 1140-1143.
- [6] D.D. Iarikov, P. Hacarlioglu, and S.T. Oyama (2011) "Supported room temperature ionic liquid membranes for CO₂ /CH₄ separation", *Chemical Engineering Journal*, 166 401-406.
- [7] S. Rafiq, Z. Man, A. Maulud, N. Muhammad, and S. Maitra (2012) "Separation of CO₂ from CH₄ using polysulfone/polyimide silica nanocomposite membranes", *Journal of Separation and Purification Technology*, 90 162-172.
- [8] C.A. Scholes, G.W. Stevens, and S.E. Kentish (2012) "Membrane gas separation applications in natural gas processing", *Journal of Fuel*, 96 15-28.

۳-۲-۲- جداسازی CO₂ از N₂

برای گاز خالص N₂ در فشارهای ۱ تا ۹ بار هیچگونه عبوردهی از غشای PEBA ساخته شده مشاهده نشد، درحالیکه عبوردهی CO₂ در محدوده ۵ GPU بود. این مطلب با دقت در شکل ۵ کاملا واضح بوده و بیانگر این مطلب است که این غشا برای جداسازی CO₂ از N₂ دارای انتخابگری بسیار بالا تا فشارهای عملیاتی بالا می‌باشد.



شکل (۵) نمودار عبوردهی گازهای خالص CO₂ و N₂ از غشای هیبریدی PEBA روی پایه سرامیکی اصلاح شده با نانوکامپوزیت TBS

۴- نتیجه‌گیری

در این تحقیق، لایه نازک غشایی PEBA، روی پایه سرامیکی نانوکامپوزیتی اصلاح شده با TBS با روش غوطه-ورسازی کنترل شده، ساخته شد و عملکرد آن در جداسازی CO₂ از نیتروژن و متان مورد ارزیابی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی با بزرگ‌نمایی‌های مختلف از سطح پایه اصلاح شده نانوکامپوزیتی نشان دهنده کنترل ریزساختار پایه‌ها در ابعاد نانومتری و ایجاد سطوحی کاملا صاف مناسب برای کشیدن لایه رویی غشایی بوده است. همچنین تصاویر SEM گرفته شده از سطح و سطح مقطع غشاهای هیبریدی نشان داد که لایه غشایی نازک با سطحی کاملا یکنواخت و عاری از ترک و نقص، روی پایه سرامیکی نانوکامپوزیتی کشیده شده است. داده‌های عبوردهی نیز برای گازهای CO₂، CH₄ و N₂ اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه شد. انتخابگری بسیار بالا برای جداسازی CO₂ از N₂ در کل محدوده فشاری مورد آزمون، پتانسیل این غشا را در این زمینه بیش از پیش آشکار می‌نماید. علاوه بر این، در جداسازی CO₂ از متان نیز در فشارهای پایین، انتخابگری بسیار بالا و در فشارهای بالاتر (در حد فشارهای عملیاتی) انتخابگری در محدوده ۲۵-۲۰ به دست آمد که می‌تواند این

of Silica Nanoparticles via Sol-Gel Precipitation Method", *International Journal of Nanoscience Nanotechnology*, 6 2 104-113.

[11] K. Li (2007) *Ceramic Membranes for Separation and Reaction*. John Wiley & Sons, London, Chapter 3.

[9] L. Liu, A. Chakma, and X. Feng (2004) "A novel method of preparing ultrathin poly (ether block amide) membranes", *Journal of Membrane Science*, 235 43–52.

[10] M.A. Dabbaghian, A.A. Babaluo, P. Hadi, and E. Jannatdoost (2010) "A Parametric Study of the Synthesis

Preparation of Thin Membrane Layers of Polyamide-Polyether Block Copolymer (PEBA) on the Ceramic Nanocomposite Support for Separation of CO₂ from CH₄ and N₂

Yaser Bayat¹, Ali Akbar Babaluo^{2*}, Reza Alizadeh³

1. M.Sc. of chemical engineering, Sahand university of technology, nanostructure material research center (NMRC). (y_bayat@sut.ac.ir)
2. Professor of chemical engineering, Sahand university of technology, nanostructure material research center (NMRC). (a.babaluo@sut.ac.ir)
3. Assistant professor of chemical engineering, Sahand university of technology, Reactor and Catalyst Research Center (RCRC). (a.alizadeh@sut.ac.ir)

ABSTRACT

In this work, thin membrane layers of polyamide-polyether block copolymer (PEBA) were coated on the nanocomposite ceramic support. Performance of the membranes to separate CO₂ from CH₄ and N₂ were evaluated. At low pressures (less than 3.5bar), selectivity of the membrane for separation of CO₂ from CH₄ was very high and at higher pressures (up to 9bar) was 20-25. Also, the prepared membranes showed high performance for the separation of CO₂/N₂ binary mixture. Due to low thickness of the prepared membrane layers, gas permeance of the membranes was suitable in the range of 5GPU, so that these membranes have high potential for removal of acid gases from gas steams (especially sour natural gas).

All right reserved.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 March 2012

Received in revised form: 15 Jul. 2012

Accepted: 20 Jul. 2012

Key words:

Hybrid membranes
polyamide-polyether block
copolymer
ceramic supports
gas separation

* Corresponding author